PARK VIEW MINING COMPANY (Continued) C - Crude ore * Table concentrates.

	Car No	Date	Smel-ter.	Smel. Lot.	Dry Weight	Oz Au	Oz Ag	% Cu	Gross val per ton.	Treat ment	Samp ling	Net val. per ton.	Umpire Dr	Umpire Cr		Freight			Bal.due Shipper	
	58	12-23-41	Hayden	1120	9,770	5.19	4.40		170.50	3.50	5.00	167.00				29.50			781.50	
	1	1- 6-42	Hayden	7	9,263	5.60	4.90		184.80	3.50	5.00	181.30				27.50			807.10	
	2	1-24-42	"	54	9,640	6.42	6.00	1.15	215.08	3.50	5.00	209.58				27.70			977.48	
	3	2- 9-42	"	88	9,288	3.42	2.60	.27	111.98	3.50	5.00	108.48				27.35			471.43	
	4	2-20-42	"	151	8,372	4.28	5.60	.51	140.46	3.50	5.00	136.96				25.40			542.91	
	5	3- 7-42	"	189	8,568	5.08	3.90	.30	166.55	3.50	5.00	165.05				25.55			668.16	
*	6	3-17-42	"	219	9,676	1.58	1.40	.20	51.68	3.50	5.00	47.58				27.90			197.28	
	7	4- 4-42	"	271	9,403	2.91	2.05	.47	95.24	3.53	5.00	91.71				27.05			399.12	
C	8	4-18-42	"	323	112,773	0.50	0.40		16.16	3.12		13.04				100.49			654.79	
	9	4-22-42	"	340	8,642	1.19	1.05	.16	38.84	4.25	5.00	34.59				25.90			120.56	
C	10	5- 1-42	"	369	87,828	0.745	0.55		24.11	3.91		20.20				95.45			791.61	
C	11	6-30-42	"	456	75,973	0.545	0.45		17.61	3.26		14.35				69.45			475.66	
C	12	6-25-42	"	528	79,935	0.302	0.35		9.76	2.50		7.26				73.67			216.49	
C	15	7-14-42	"	590	65,498	0.30	0.18		9.70	2.50		7.20				59.67			175.92	